



- Combinaison de liants acryliques en dispersion et d'émulsions alkydes.
- Très bonne pénétration sur fonds poreux (plâtres et dérivés, bois, plaques de plâtre, etc...).
- Excellente adhérence sur fonds bloqués : anciennes alkydes ou acryliques satinées ou brillantes.
- Excellentes performances : pénétration, séchage et durcissement qui garantissent à la couche de finition une très grande facilité d'application : glissant et temps ouvert.
- Insensibilité à l'eau (reprise d'eau, détrempe) supérieure aux systèmes acryliques en dispersion.
- Applicabilité et mise en oeuvre alliant facilité des émulsions et sensations des alkydes traditionnelles.
- Séchage rapide permettant la recouvrabilité sans détrempe par un système aqueux ou solvant.
- Grâce à sa dureté peut être poncé 6 heures après application sans gommage.

Ren"O"Tex Impression



N° d'enregistrement : FR/007/23
N° de Licence : 23/03

Primaire glycéro en émulsion aqueuse



LABEL ÉCOLOGIQUE : Ce produit a reçu la certification Écolabel car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

RAPPEL : L'écolabel n'est attribué qu'aux produits d'intérieur.

COMPOSITION : Combinaison de résines alkydes courtes en huile en émulsion aqueuse et de résines acryliques.

ASPECT : Mat

TENUE AU FEU : M1 sur support incombustible M0.

TEINTES : Blanc. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC. Teintes pastel du nuancier FUSION.

DENSITÉ : 1,53 + ou - 0,02 kg/l

EXTRAIT SEC :

-EN POIDS : 63 + ou - 2% - EN VOLUME : 43 + ou - 1%

ÉPAISSEUR FILM SEC : 28 microns/100 g/m² humide.

PERFORMANCE DU FILM : Très isolant. Excellente adhérence.

SÉCHAGE (à 20°C et 70% humidité relative) : Sec au toucher : 2 heures
- Recouvrable : 6 heures.

RENDEMENT : 10 m²/L sur support lisse.

CONDITIONNEMENT : 4 L - 16 L

MATÉRIEL D'APPLICATION : Brosse, rouleau poils ras, antigoutte, airless.
Nettoyage du matériel à l'eau.

ÉTIQUETAGE : Néant.

TRANSPORT PAR ROUTE : Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS : Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C, ni sur supports gelés ou condensants.
Attention aux locaux non chauffés.

DURÉE DE CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.
Stocker à l'abri du gel.

GESTION DES DÉCHETS : Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie.

Gamme Ren"O"Tex Écolabel



Renaulac
peinture bâtiment

Plus qu'une marque, une référence



- La combinaison des liants acryliques et glycéro en émulsion permet d'obtenir le meilleur compromis pour les caractéristiques suivantes :
 - excellente adhérence sur fonds poreux ou bloqués.
 - temps de reprise optimum et séchage sans tension
 - très bon arrondi au séchage et aspect d'un glycéro traditionnel
- Gamissant et opacité exceptionnels.
- Sans odeur. Excellente facilité d'application.
- Lessivable après quelques jours (minimum 72 heures).
- Remise en service des locaux très rapide.
- Monocouche en entretien.
- Blanc absolu.

- La combinaison des liants acryliques et glycéro en émulsion permet d'obtenir le meilleur compromis pour les caractéristiques suivantes :
 - excellente adhérence sur fonds poreux, bloqués ou anciens fonds alkydes brillants
 - temps de reprise optimum et séchage sans tension
 - très bon arrondi au séchage et aspect d'un glycéro traditionnel
- Très gamissant et opacifiant.
- Lessivable. Sans odeur. Très grande facilité d'application.
- Doit être déposé et ne pas être "travaillé" à l'excès.
- Remise en service des locaux très rapide.
- Blanc absolu.
- Hauteur de satin : 20% à 60°



Ren'O'Tex **Mat**



N° d'enregistrement : FR/007/23
N° de Licence : 23/11



N° d'enregistrement : FR/007/23
N° de Licence : 23/12

Ren'O'Tex **Satin**

Peinture mate glycéro en émulsion aqueuse



LABEL ÉCOLOGIQUE : Ce produit a reçu la certification Écolabel car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

RAPPEL : L'écolabel n'est attribué qu'aux produits d'intérieur.

COMPOSITION : Combinaison de résines alkydes en émulsion aqueuse et de résines acryliques. Pigment blanc : dioxyde de titane. Charges matantes, exempt de silice cristalline.

ASPECT : Mat profond.

TENUE AU FEU : M1 sur support incombustible M0.

TEINTES : Blanc. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC. Teintes pastel du nuancier FUSION.

DENSITÉ : 1,51 + ou - 0,02 kg/l

EXTRAIT SEC :
- **EN POIDS** : 62 + ou - 2 % - **EN VOLUME** : 42 + ou - 1 %

ÉPAISSEUR FILM SEC : 28 microns/100 g/m² humide.

PERFORMANCE DU FILM : Excellente adhérence. Lessivable après quelques jours (minimum : 72 heures)

SÉCHAGE (à 20°C et 70% humidité relative) : Hors poussière : 1 heure - Sec au toucher : 2 heures - Recouvrable : 8 heures.

RENDEMENT : 9 m²/L sur support lisse.

CONDITIONNEMENT : 4 L - 16 L

MATÉRIEL D'APPLICATION : Brosse, rouleau spécial acrylique poils courts ou airless.
Nettoyage du matériel à l'eau.

ÉTIQUETAGE : Néant.

TRANSPORT PAR ROUTE : Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS : Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C, ni sur supports gelés ou condensants. Attention aux locaux non chauffés.

DURÉE DE CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

GESTION DES DÉCHETS : Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie.

Peinture satinée glycéro en émulsion aqueuse



LABEL ÉCOLOGIQUE : Ce produit a reçu la certification Écolabel car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

RAPPEL : L'écolabel n'est attribué qu'aux produits d'intérieur.

COMPOSITION : Combinaison de résines alkydes en émulsion aqueuse et de résines acryliques. Pigment blanc : dioxyde de titane. Charges lamellaires pour un aspect soyeux.

ASPECT : Satin soyeux.

TENUE AU FEU : M1 sur support incombustible M0.

TEINTES : Blanc. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC. Teintes pastel du nuancier FUSION.

DENSITÉ : 1,34 + ou - 0,02 kg/l

EXTRAIT SEC :
- **EN POIDS** : 59 + ou - 2 % - **EN VOLUME** : 44 + ou - 2 %

ÉPAISSEUR FILM SEC : 33 microns/100 g/m² humide.

PERFORMANCE DU FILM : Excellente adhérence. Lessivable.

SÉCHAGE (à 20°C et 70% humidité relative) : Hors poussière : 3 heures - Sec au toucher : 6 heures - Recouvrable : 12 heures.

RENDEMENT : 9 m²/L sur support lisse.

CONDITIONNEMENT : 4 L - 16 L

MATÉRIEL D'APPLICATION : Rouleau acrylique poils ras ou moyens (aspect semi tendu), rouleau laqueur ou floqué sur mousse (aspect tendu). **Nettoyage du matériel à l'eau.**

ÉTIQUETAGE : Néant.

TRANSPORT PAR ROUTE : Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS : Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C, ni sur supports gelés ou condensants. Attention aux locaux non chauffés.

DURÉE DE CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

GESTION DES DÉCHETS : Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie.